



## POLYPROPYLENOVÝ SENDVIČ

**Kayserberg** Plastics  
a part of D S Smith Plastics

**Rovnoměrná pevnost**

**Nízká hmotnost**

**Plochý pískovaný povrch**


**Vhodný pro potisk**

**Snadná opracovatelnost**

**Chemická odolnost**

**Recyklovatelný materiál**

**Výborný poměr cena/výkon**



## AKYPRINT®

**Akyprint®** je polypropylénový sendvič s unikátním patentovaným jádrem, jehož struktura zajišťuje desce dostatečnou pevnost a tuhost při zachování velmi nízké hmotnosti. **Akyprint®** je dalším vývojovým krokem v oblasti PP sendvičů, určený především pro použití v reklamě k potisku nebo polepení. **Akyprint®** snadno nahradí běžně používané PVC desky, kartony nebo plechy. Ve verzi s UV ochranou jej lze běžně využít i pro venkovní aplikace.

### Použití




- tisk – oboustranné aplikace
- laminace
- boxy
- směrové tabule
- displeje
- POS/POP
- výstavnictví

### Speciální povrchové úpravy:

**úprava Corona** – speciální úprava povrchu elektrickými výboji, které za účelem zajištění podmínek pro kvalitní tisk a lepení stabilizují povrchové napětí desky na úrovni 40 - 42 Dyn. Trvanlivost 3 měsíce.

**Antistatická úprava** – trvanlivost cca 6 měsíců

**UV stabilizace** – zajišťuje možnost venkovního použití – min. trvanlivost úpravy je 18 měsíců při silném slunečním svitu a 48 měsíců za normálních podmínek



### Výrobní program:

Tloušťka v mm:	3	5	5
Formát v mm:	1200 x 2 000		
Barva:	bílá		
Počet ks na paletě:	300	200	200
Úprava povrchu	Corona	Corona	Corona + UV
Trádka hořlavosti	B-s2, d0	C-s3, d0	-

Technická data	jednotka	hodnota
Tolerance tloušťky	%	+/-5
Tolerance délky	%	+/-2
Tolerance šířky	%	+/-1
Tolerance hmotnosti	%	+/-10
Teplotní odolnost	°C	-20 / +90
Teplota měknutí	°C	145
Teplota měknutí při zatížení 0,46 N/mm²	°C	70
Teplota tání	°C	160 - 165
Teplota destrukce materiálů	°C	300
Teplota samovznícení	°C	cca 350
Nasákovost vodních par při pokojové teplotě za 24h	%	0,03
Nasákovost vodních par při pokojové teplotě za 6 měsíců	%	0,06

Chemická odolnost:	
<b>Akyprint</b>	
<b>Otolivá</b>	<b>Neotolivá</b>
- všem rozpouštědlem při 20°C	- agresivním kyselinám (např. kyselina sírová)
- vodním roztokům organických solí do 60°C	- roztokům chloru a benzolu
- minerálním louchům do 60°C	
- organickým kyselinám do 60°C	

### Doporučené inkousty \*

Výrobce	Technika	Inkoust
<b>ARETS GRAPHICS</b>	offset UV	primární barva EXC 90400 + paleta EXC 20003
<b>SUN CHEMICALS</b>	offset UV	primární barva 12 HC293 + paleta UV TOPCURE
<b>HOSTMANN- STEINBERG</b>	offset	paleta N5030
	offset UV	primární cureLac UC7200 + paleta UP 73000 + lak UV UC2300
<b>SICPA</b>	offset	TempoPlast Primární barva 12RI806885
<b>BASF</b>	offset UV	+ paleta UV Sicuraplast 770
<b>MARABU</b>	sítotisk	Maraprop PP
		Marapoly P
		Ultraform UV FM170
<b>SERICOL</b>	sítotisk	Polydyne YD+ZC521
		Poluscreen PS386+ZV551
		Multydyne LY+ZE818
		Uviplast UP+ZE832
<b>BRANCHET</b>	sítotisk	paleta Kromoplast
<b>DUBUIT</b>	sítotisk	Uviplak + 5% tvrdící přísady ST305

\* doporučená škála inkoustů je pouze indikativní a nikoli vyčerpávající. Test tisku by měl být proveden v každém případě. Digitální inkousty budou testovány průběžně. Další informace na vyžádání.



[www.feronathyssen.cz](http://www.feronathyssen.cz)

### Olomouc

ČSA 730, Velká Bystřice  
772 30 Olomouc  
tel. 585 151 214-6  
fax 585 351 807

### Králov Dvůr

Průmyslová 436  
267 01 Králov Dvůr  
tel. 311 909 050-53  
fax 311 909 059

### Bratislava

Púchovská 14  
831 02 Bratislava  
tel. +421 244 680 314  
fax +421 244 680 316