


STADUR SENDVIČOVÝ PRVEK



STADUR
Individuelle Dammstoff-Elemente

Nízká hmotnost

Vysoká odolnost proti vlhkosti

Konstantně nízká tepelná vodivost

Vysoká pevnost v tlaku

Optimální pevnost v tahu a stříhu

Vysoké utlumení hluku

Široký výběr designů

- Prvky pro stavbu vozidel a lodí
- Chladicí jednotky
- Výzvařní stánky
- Opatky želez
- Dělicí příčky
- Okenní a dveřní výplně

Bratislava
Kontakt: 011 524 511
Fax: 011 524 511

Bmo
Kontakt: 022 524 511
Fax: 022 524 511

Králov Dvůr
Kontakt: 032 524 511
Fax: 032 524 511

Olomouc
Kontakt: 052 524 511
Fax: 052 524 511



STADUR



Stadur je sendvičový prvek složený z jádra a oboustranné krycí vrstvy. Jádro tvoří extrudovaná polystyrenová pěna Styrofoam, která je speciálním postupem drážkovaná. Drážky umožňují odvod vzduchu při lepení a zajišťují kvalitní spojení jádra s krycími deskami. Krycí vrstvy mohou tvořit desky z PVC, vysokotlakého laminátu, hliníku nebo překližky. Povrch desek může být hladký nebo drážkovaný do několika typů obrazců. Desky se dodávají v různých barevných odstínech podle stupnice RAL nebo v různých dekoracích dřeva.

Jednotlivé typy

FB - 1

Krycí vrstvy tvoří hladké kompaktní desky z tvrdého PVC o tl. 1, 1,5 a 2 mm. Standardní tloušťky sendvičů jsou 20, 23 a 24 mm.

FB - 1/DN

Krycí vrstvy jsou vyrobeny z tvrdého bílého PVC o tl. 2,5 mm, ve kterém jsou vyfrézovány drážky různých tvarů a směrů. Drážkování může být oboustranné nebo jednostranné - v tomto případě tvoří druhou stranu PVC tl. 1,5 mm. Standardně vyráběné drážky - svislá, horizontální, levá a pravá diagonála a V-tvar.

FB - 1/EXN

Obdoba předcházejícího typu, drážky jsou ale extrudované (tažené). Dodává se jen ve tvaru svislé drážky.

FB - 2/A

Krycí plochy jsou z vysokotlakého laminátu tl. 2,0 mm, barva bílá - hedvábný mat určená na obklady fasád, jejich předností je vysoká odolnost proti nárazům a vrypům.

FB - 3

Desky, které mají na povrchu dekorační fólie v různých vzorech dřeva. Vyrobené z vysokotlakého laminátu o tl. 2 mm. Dekorace je buď oboustranná nebo jednostranná v kombinaci s PVC deskou tl. 2 mm (označení FB-3/PVC).

FB - 3/DN

Krycí vrstvy jsou z hliníkového plechu, jedna strana je hladká, druhá má lisované drážky. Povrch je vyroben v dekoraci dřeva. Standardně vyráběné drážky - horizontální, levá a pravá diagonála a V-tvar.

FB - 4

Krycí vrstvu tvoří hliníkové plechy o tl. 0,8 mm nebo 1,5 mm. Standardně se dodávají v RAL odstínech 9010 a 9016, na zakázku je možné dodat veškeré barvy ze stupnice RAL nebo eloxovaný povrch. Hliníková vrstva je oboustranná.

FB - 4/DN

Krycí vrstvu tvoří hliníkové plechy s vyfrézovanými nebo lisovanými drážkami různých tvarů a směrů. Standardně se dodávají v RAL odstínech 9010 a 9016, na zakázku je možné dodat veškeré barvy ze stupnice RAL. Hliníková vrstva je oboustranná, drážkování je jednostranné. Standardně vyráběné drážky - svislá, horizontální, levá a pravá diagonála a V-tvar.

FB - SPH

Povrch je tvořen vysoce jakostní lepenou překližkou AW 100 nebo WBP. Vrstvená nebo loupaná dýha ve spojení s jádrem Styrofoam vytváří desku absolutně odolnou vlivům venkovního prostředí.

FB - SPH/DN

Krycí vrstvu tvoří jednostranně nebo oboustranně drážkované překližkové desky. Standardně vyráběné drážky - svislá, horizontální, levá a pravá diagonála a V-tvar.

PROTEC

Do polystyrénového jádra je integrován ocelový nebo hliníkový plech. Tato varianta je přínosem z hlediska bezpečnosti jako ochrana proti ohni. Jako krycí vrstvu je možno použít jakoukoli z předchozích typů.

PHON

Speciální konstrukce sendviče zaručuje značné utlumení hluku (od 27 do 46 dB). I zde je možné použít libovolnou krycí vrstvu.

TOP

Speciální varianta určená pro venkovní zastřešení. Krycí vrstva je z hliníkového plechu tl. 0,8 mm, který je přehnutý i po stranách desky. Standardně je dodáván v bílé barvě (RAL 9016). STADUR TOP se vyznačuje velice dobrou nosností. Standardně dodávané délky 5, 6 a 7 m se mohou pokládat bez příčných podpěr.



Použití

- Okenní a dveřní výplně
- Dělicí příčky
- Obklady fasád
- Výstavní stánky
- Chladicí jednotky
- Prvky pro stavbu vozidel a lodí



www.feronathysen.cz

Olomouc

sídlo & sklad

FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.
 ČSA 730, Velká Bystřice
 772 30 Olomouc
 tel. 585 151 214-6
 fax 585 351 807

Králův Dvůr

sklad

P.O. BOX 13, č.p. 436
 267 01 Králův Dvůr
 tel. 311 909 050-2
 fax 311 909 059

Brno

sklad

Vídeňská 89
 639 00 Brno
 tel. 543 213 561
 fax 543 213 811

Bratislava

sídlo & sklad

FTP Slovakia, s.r.o.
 Púchovská 14
 831 02 Bratislava
 tel. +421 244 680 314
 fax +421 244 680 316